

## Productinformatie

# Super Sterk Vuller

- *In één keer repareren van beschadigd hout, metaal, steen en polyester.*
- *Sterk als staal.*
- *Binnen 15 minuten uitgehard.*
- *Binnen en buiten.*



### Product

Polyesterplamuur voor ijzersterke reparaties aan hout, metaal, steen en polyester.

### Verpakking

200 gr. blister.  
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Op hout, metaal, steen en polyester.
- ✓ Ideaal voor het plamuren en / of repareren van deur-stijlen, vensterbanken, kozijnen e.d.
- ✓ Niet geschikt voor acryl- verfsystemen.
- ✓ Binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ✓ Uitstekende hechting op hout, metaal, steen en polyester.
- ✓ Sterk als staal.
- ✓ Binnen 15 minuten uitgehard.
- ✓ Krimpt niet, zakt niet in.
- ✓ Vult gaten tot 1 cm diep in één keer.

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmес.  
Onmiddellijk na gebruik reinigen met thinner of aceton.

### Technische gegevens

Type product	: pasteus egaliseermiddel op basis van onverzadigde polyesterhars in styreen
Mengverhouding	: Supersterke Plamuur mengen met ca. 2 - 4% verharder
In lengte	: ca. 3 cm lengte verharder met ca. 15 cm lengte plamuur
Droogtijd	: 15 minuten
Kleur	: naturel
Max. laagdikte	: 1 cm
Min. verwerkingstemp.	: 10°C
Overschilderbaarheid	: uitsluitend met alkyd verf



**Alabastine**

## **Gebruiksaanwijzing**

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Het te behandelen gedeelte schuren.
3. Daarna de ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
4. De benodigde hoeveelheid Supersterke Plamuur mengen met 2 - 4% verharder.
5. Mengen tot een egale kleur is verkregen.
6. Maak niet meer plamuur aan dan in 15 minuten verwerkt kan worden.
7. Aanbrengen met een plamuurmes en vervolgens zo glad mogelijk afwerken.
8. Na droging (ca. 15 minuten) is schuren mogelijk.

[www.alabastine.nl](http://www.alabastine.nl)

**Doe 't goed. Doe 't Alabastine.**

